

פוליאור מט משי על בסיס מים



צבע אקרילי ייחודי מדולל במים לצביעת עץ, מתכת וקירות בגימור מט משי.

תכונות:

צבע אקרילי בעל גמר מהודר במיוחד, מצטיין בכושר כיסוי גבוה, קל לרחיצה ולניקוי, עמיד במיוחד, נצבע בקלות, מתייבש במהירות. ללא ריח לוואי. ללא עופרת וכרומטים. נושא תו ירוק. מוכן לשימוש, ניתן להשיג במבחר גוונים. ידידותי לסביבה ולמשתמש.

שימושים:

לצביעה פנימית וחיצונית של משטחים מעץ, מתכת וקירות: רהיטים, דלתות, חלונות, גדרות, ריהוט גן וכד'. מתאים לצביעת רהיטי וצעצועי ילדים.

נתונים טכניים:

קוד מוצר: xxx-787

גוון: לבן, 8 גוונים מוכנים ו-1200 גווני מניפת ספקטרום

ברק: משי

כושר כיסוי מחושב*: 10 מ"ר/ליטר בשכבה אחת

דילול: בזמן הצביעה: מים לניקוי: מים וסבון.

זמני ייבוש: ייבוש למגע**: שעה ייבוש קשה: 24 שעות המתנה בין שכבות: 2-3 שעות

חיי מדף: 24 חודשים

כמות למשטח

כמות למשטח: גודל אריזה

100

4.5 ליטר

576

0.75 ליטר

הכנת השטח ומערכת הצבע:**עץ חדש בלתי צבוע:**

לפני תחילת הצביעה וודאו כי העץ יבש. החליקו את המשטח בנייר לטש ונקו מאבק. צבעו 2-3 שכבות פוליאור על בסיס מים. הצבע מוכן לשימוש. במידת הצורך ניתן להוסיף עד 5% מים. לקבלת משטח חלק במיוחד: צבעו שכבה אחת שמן איטום לעץ ולקירות מדולל 40%-50% טרפנטין מינרלי טמבור והמתינו 72 שעות לייבוש. מרחו 2 שכבות דבק שפכטל 2000 (שייפו בין שכבה אחת לשניה). צבעו 1-2 שכבות יסוד סינתטי לעץ, המתינו 24 שעות בין שכבה לשכבה. לטשו את המשטח וצבעו 1-2 שכבות פוליאור על בסיס מים. הצבע מוכן לשימוש. במידת הצורך ניתן להוסיף עד 5% מים.

עץ צבוע במצב לא טוב:

הסירו את כל הצבע הקיים בעזרת נייר לטש. נקו היטב, מלאו חורים וחריצים במרק PVA והמתינו לייבוש מלא. לטשו את המרק לקבלת משטח אחיד, חלק ונקי. צבעו 2-3 שכבות פוליאור על בסיס מים.

עץ צבוע במצב טוב:

החליקו את משטחי העץ לצביעה בנייר לטש. במידת הצורך מלאו חורים וחריצים במרק PVA והמתינו לייבוש מלא. לטשו את המרק לקבלת משטח אחיד, חלק ונקי. צבעו 2-3 שכבות פוליאור על בסיס מים. * במידה וצובעים פוליאור על בסיס מים על רקע כהה מאוד של צבע קודם, ניתן ליישם יסוד סינתטי לעץ כשכבה ראשונה.

מתכת בלתי צבועה ו/או מתכת צבועה במצב לא טוב:

הסירו חלודה, קשקשי מתכת וכל חומר זר אחר בעזרת מברשת פלדה ונייר לטש ולאחר מכן שטפו היטב. צבעו 2 שכבות יסוד רב שימושי מדולל במים והמתינו לייבוש מלא. צבעו 2 שכבות פוליאור על בסיס מים. * במקרים בהם לא ניתן להסיר את החלודה באמצעים מכניים כמצוין לעיל, ניתן לנטרל את החלודה באמצעות ממיר חלודה טמבור, לאחריו צבעו 2 שכבות יסוד רב שימושי מדולל במים והמתינו לייבוש מלא. צבעו 2 שכבות פוליאור על בסיס מים.

מתכת צבועה במצב טוב:

שייפו קלות בנייר לטש. הסירו כל לכלוך, אבק ושומן בעזרת טרפנטין מינרלי טמבור והמתינו לייבוש מלא. צבעו 2-3 שכבות פוליאור על בסיס מים.

מתכת מגולוונת ופורמייקה:

שייפו בנייר לטש להסרת האפרוריות של הפח המגולוון ולחספוס פני השטח. הסירו כל לכלוך, אבק ושומן בעזרת טרפנטין מינרלי טמבור ולאחר מכן שטפו היטב. צבעו 1-2 שכבות יסוד רב שימושי מדולל במים והמתינו לייבוש מלא. צבעו 2 שכבות פוליאור על בסיס מים.

קירות: שטחים פנימיים מסוידיים:

הסירו כל סיד חופשי, רופף מתקלף או שכבות עבות מדי. שפשו בנייר לטש עד קבלת משטח חלק. נקו היטב מאבק. צבעו שכבה אחת של בונדרול סופר והמתינו 4 שעות לייבוש. צבעו שתי שכבות פוליאור על בסיס מים כאשר שכבה ראשונה מדוללת ב-10%-15% מים, המתינו 3 שעות לייבוש וצבעו שכבה שניה מדוללת ב-10%-15%.

קירות פנימיים צבועים בצבע פלסטי:

הסירו כל צבע ישן, רופף ומתקלף. במקומות שבהם הצבע מתקלף צבעו שכבת בונדרול סופר. לאחר 4 שעות צבעו 2 שכבות פוליאור על בסיס מים מדולל ב-10%-15% המתינו שלוש שעות בין שכבה לשכבה. אם הצבע הישן תקין ואינו ניתן להסרה, צבעו ישירות עליו 2 שכבות פוליאור מדולל במים באופן שתואר לעיל.

קירות פנימיים חדשים (טיח שליכט):

החליקו קלות את פני השטח בנייר לטש. הסירו אבק ומלאו חורים בקלסימו X. צבעו 1-2 שכבות טמבורפיל מדולל 10%-5% מים והמתינו 4 שעות לייבוש. צבעו שתי שכבות פוליאור מדולל במים כאשר שכבה ראשונה מדוללת ב-10%-15% מים, המתינו 3 שעות לייבוש וצבעו שכבה שניה מדוללת ב-10%-15%.

משטחי בטון וטיח צמנט:

ניתן לצבוע רק לאחר אשפחה (חודש ומעלה לאחר היישום).

לקבלת משטח חלק במיוחד בקירות פנימיים ("שלייף לק"):

א. לפני הצביעה בפוליאור מדולל במים החליקו את הקיר בדבק שפכטל 2000 או בסטארבונד. הקפידו לבנות שכבה אחידה וחלקה של השפכטל. לאחר ייבוש מוחלט (ייתכן שיש צורך בהמתנה של 24 שעות תלוי בעובי). יש ליישם בונדרול סופר ולאחר 4 שעות ייבוש ליישם שתי שכבות פוליאור מדולל במים מדוללות ב-10%-15%. המתינו שלוש שעות בין שכבה לשכבה.
ב. ביישום פוליאור מדולל במים מומלץ להשתמש ברולר קצוץ שיער המיועד לצבעים מבריקים-למחצה או בפד.

הערה כללית: ניתן ליישם פוליאור על בסיס מים על תשתית הצבועה בצבע על בסיס טרפנטין.

שימו לב: בגוונים אדומים, צהובים וכתומים מבסיס D-I-A, יש ליישם שכבה אחת של פוליאור משי על בסיס מים בגוונים מוכנים אדום או צהוב (בהתאם לגוון הנצבע). יישום שכבה אחת של פוליאור בגוון מוכן כצבע יסוד מבטיחה השגת כיסוי מקסימלי וגוון מדויק של הצבע העליון. לאחר מכן יישמו פוליאור משי על בסיס מים על פי ההנחיות.

אופן הצביעה:

הצבע מוכן לשימוש ביישום במברשת. ליישום ברולר יש לדלל את הצבע ב-15% עד 10% מים יישום בהתזה ב-20% -30%.

יש לבחוש היטב לפני השימוש ומדי פעם במהלך הצביעה.

ניקוי כלים ואחסון:

נקו את כלי העבודה ואת סביבת העבודה במים וסבון מיד עם גמר העבודה. שפכו שכבה דקה של מים על הצבע שנותר וסגרו את האריזה היטב כך שלא יחדור אויר. אחסנו במקום מקורה ומאוורר בטמפרטורה שלא מתחת ל-5 מעלות צלסיוס ואיננה בשמש ישירה.

אזהרות והוראות בטיחות:

לא למאכל. הצבע אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו מכיל חומרים הדורשים סימונים או אזהרות מיוחדות. גיליון בטיחות למשתמשים מקצועיים ניתן לקבל עפ"י דרישה.

הערות כלליות:

אין לצבוע כאשר עומד לרדת גשם ו/או כשטמפרטורת הסביבה היא מתחת ל-10°C והלחות היחסית מעל 85%.

אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש. על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר. הנתונים המובאים כאן מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכןם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת.

למידע נוסף אנא פנו אל טלצבע – קו ייעוץ חינם של טמבור: 1-800-321-321

* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, גוון הצביעה, מומחיות הצובע ותנאי מזג האויר באתר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ-75% מכושר הכיסוי המחושב.

** ב-25°C ו-65% לחות יחסית.

תו ירוק,

מיוצר על ידי טמבור שהוסמך על ידי מכון התקנים הישראלי בהתאמה ל-ISO 9001.