

סופרקריל משי



חי ירוק בצבע שלנו
Low VOC

צבע אקרילי איכותי במרקם קטיפתי בעל ברק משי לצביעת קירות



תכונות:

גמר מהודר, קל לרחיצה ולניקוי, ייבוש מהיר, ללא עופרת וכרומטים, בעל מראה קטיפתי וגימור מיוחד.

שימושים:

לצביעה פנימית וחיצונית של קירות, טיח, בטון, לבנים ועץ.

נתונים טכניים:

קוד מוצר: 713-XXX

גוון: לבן ו-1200 גווני מניפת הספקטרום

ברק: משי

כושר כיסוי מחושב*: 9-10 מ"ר / ליטר (בשתי שכבות)

דילול: בזמן הצביעה: מים לניקוי: מים וסבון.

זמני ייבוש: ייבוש למגע**: 30 דקות ייבוש קשה: 24 שעות המתנה בין שכבות: 2-3 שעות

ייבוש לניקוי ורחצת הקיר: 7 ימים

חיי מדף: 24 חודשים

כמות למשטח: גודל אריזה

כמות למשטח 18 ליטר

36 15 ליטר

80 5 ליטר

576 1 ליטר

הכנת השטח ומערכת הצבע:

וודאו כי שטח הצביעה נקי מאבק וכל חומר זר. בחשו היטב לפני השימוש.

שטחים פנימיים מסוידיים:

הסירו כל סיד חופשי, רופף מתקלף או שכבות עבות מדי. שפשפו בנייר לטש עד קבלת משטח חלק. נקו

היטב מאבק. צבעו שכבה אחת של **בונדרול סופר** והמתינו 4 שעות לייבוש. צבעו שתי שכבות **סופרקריל**

משי כאשר שכבה ראשונה מדוללת ב- 20%-30% מים, המתינו 3 שעות לייבוש וצבעו שכבה שניה מדוללת 15%-25% במים.

קירות פנימיים צבועים בצבע פלסטי: הסירו כל צבע ישן, רופף ומתקלף. במקומות שבהם הצבע מתקלף

צבעו שכבת **בונדרול סופר**. צבעו 2 שכבות **סופרקריל משי** צבעו שתי שכבות **סופרקריל משי** כאשר שכבה ראשונה מדוללת ב- 20%-30% מים, המתינו 3 שעות לייבוש וצבעו שכבה שניה מדוללת -15% 25% במים. אם הצבע הישן תקין ואינו ניתן להסרה, צבעו ישירות עליו 2 שכבות **סופרקריל-משי** באופן שתואר לעיל.

קירות פנימיים חדשים (טיח שליכט):

החליקו קלות את פני השטח בנייר לטש. הסירו אבק ומלאו חורים **בקלסימו X**. צבעו 1-2 שכבות **טמבורפיל** מדולל 5%-10% מים והמתינו 4 שעות לייבוש. צבעו שתי שכבות **סופרקריל משי** כאשר שכבה ראשונה מדוללת ב- 20%-30% מים, המתינו 3 שעות לייבוש וצבעו שכבה שניה מדוללת 15%-25% במים.

משטחי בטון וטיח צמנט:

ניתן לצבוע רק לאחר אשפרה (חודש ומעלה לאחר היישום). נקו מאבק וצבעו שתי שכבות **סופרקריל משי** כאשר שכבה ראשונה מדוללת ב- 20%-30% מים, המתינו 3 שעות לייבוש וצבעו שכבה שניה מדוללת 15%-25% במים.

הערות לקבלת משטח חלק במיוחד בקירות פנימיים ("שלייף"):

א. בכל אחד מהמקרים שלעיל יש להשתמש בדבק **שפכטל 2000** להחלקת הקיר לפני הצביעה במשי משי. לאחר החלקת הקיר וניקויו צבעו שכבת **סופרקריל משי** מדוללת ב- 40% מים, ולאחר מכן צבעו שתי שכבות **סופרקריל משי** נוספות, כאשר שכבה ראשונה מדוללת ב- 20%-30% מים, המתינו 3 שעות לייבוש וצבעו שכבה שניה מדוללת 15%-25% במים.

ב. מומלץ להשתמש ברולר קצוץ שיער המיועד לצבעים מבריקים-למחצה.

נגרות בנין ודלתות עץ: צבעו שכבה אחת **שמן איטום לעץ** מדולל ב- 40%-50% **טרפנטין מינרלי**. מרחו 2 שכבות **דבק שפכטל 2000** (לשימוש פנימי) או **מרק P.V.A** (לשימוש חיצוני). המתינו לייבוש ולטשו לקבלת משטח חלק. צבעו 1-2 שכבות **יסוד סינתטי לעץ**. המתינו 24 שעות בין שכבה לשכבה. לטשו את השטח ונקו מאבק. צבעו 2 שכבות **סופרקריל משי**.

עץ בלתי צבוע: הכינו את משטחי העץ באמצעות החלקה בנייר לטש. מלאו חורים וחריצים ב**מרק P.V.A**. המתינו לייבוש ולטשו לקבלת משטח חלק. צבעו 1-2 שכבות **יסוד סינתטי לעץ**. המתינו 24 שעות בין שכבה לשכבה. לטשו את השטח ונקו מאבק. צבעו 2 שכבות **סופרקריל משי**.
עץ צבוע במצב לא טוב: הסירו את כל הצבע בעזרת נייר לטש או **מסיר צבע**. נקו היטב וצבעו כאמור בסעיף לעיל: "עץ בלתי צבוע".

שימו לב :

בגוונים מבסיס A ו-D, יש ליישם שכבה אחת של יסוד לקירות פנים אדום או צהוב (בהתאם לגוון הנצבע) המותאם במיוחד לשמש כצבע יסוד לצבעים אקריליים עליונים. יישום שכבה אחת של צבע יסוד לקירות פנים מבטיחה השגת כיסוי מקסימלי וגוון מדויק של הצבע העליון. לאחר מכן יישמו משי משי, על פי ההנחיות.

אופן הצביעה:

בחשו היטב את הצבע לפני השימוש ומדי פעם במהלך הצביעה.

ניקוי כלים ואחסון:

נקו את כלי העבודה במים וסבון מיד עם גמר העבודה. שפכו שכבה דקה של מים על הצבע שנותר וסגרו את האריזה היטב כך שלא יחדור אויר. אחסנו במקום מקורה ומאוורר.

אזהרות והוראות בטיחות:

הצבע אינו למאכל, הצבע אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו מכיל חומרים הדורשים סימונים או אזהרות מיוחדות. הרחיקו מהישג ידם של ילדים. הקפידו על אוורור נאות בזמן הצביעה. את המידע המדויק עבור המוצר ניתן לראות בגיליון הבטיחות (MSDS).

הערות כלליות:

אין לצבוע כאשר עומד לרדת גשם ו/או כשטמפרטורת הקירות היא מתחת ל- 10°C והלחות היחסית מעל 85%. אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש. על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר. הנתונים המובאים מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכןם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת. * כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, גוון הצביעה, מומחיות הצובע ותנאי מזג האויר באתר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב. ** ב- 25°C ו- 65% לחות יחסית.

מיוצר על ידי טמבור שהוסמך על ידי מכון התקנים הישראלי בהתאמה ל- ISO 9001.